

AL-KOAT^{MR}

POLIURETANOS

8



by



7779/7781 PRIMARIO EPÓXICO BASE AGUA

• DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El primario epóxico base agua de dos componentes **7779/7781**, está diseñado para aplicarse sobre superficies de madera o de concreto previamente a la colocación de sistemas de impermeabilización o de pisos. La mezcla de los componentes se hace con cuatro partes de **7779** con una parte de **7781**.

• NÚMEROS DE PRODUCTO Y COLORES.

7779: Transparente

7781: Neutro

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Descripción	Método de prueba	Resultados
Viscosidad (mezclado)	ASTM D 2196	50 - 100 CPS
Peso (mezclado)	ASTM D1475	1.02 Kg./Lt.
Peso de sólidos (mezclado)	ASTM D 2639	32 %
Volumen de sólidos (mezclado)	Calculado	28 %
Punto de ignición	ASTM D3278	Ninguno
Etiqueta roja		No
Vida útil envasado		6 - 8 horas (mezclado)
Vida útil almacenado		1 año (mín.)
Tiempo de curado a 24° C y 50% de humedad relativa	TT-S-00230A	1.5 Horas
Componentes orgánicos volátiles (VOC) (mezclado)	Método 24 EPA	283 gr./Lt.

DESEMPEÑO DE LA PELÍCULA CURADA

Descripción	Método de prueba	Resultados
Resistencia a la tensión	ASTM D412	N/A
Elongación a la ruptura a 24° C	ASTM D412	N/A
Deformación permanente	ASTM D412	N/A
Resistencia a la inmersión en agua como % del cambio en peso	ASTM D471	N/A
Resistencia a la abrasión Taber, 1000 rev/ 17 ruedas	C501	N/A
Adherencia	ASTM D4541	21 Kg./cm ²

AL-KOAT^{MR}

POLIURETANOS

8 AL-KOAT^{MR}

POLIURETANOS

SEGURIDAD.

- Cuando se use como spray debe utilizarse una mascarilla aprobada por NIOSH/MSHA.
- Es práctica conveniente utilizar guantes y evitar las salpicaduras del primario.
- En caso de que haya contacto del material con los ojos, hágase un lavado con agua o colirio especial durante 15 minutos. Si persiste la irritación de los ojos, acuda con un médico inmediatamente.
- Si hubiera contacto con la piel lávese con agua.
- Normalmente no se requiere rebajar el material. Sin embargo si fuese necesario, puede hacerse utilizando agua. No debe rebajarse en más del 5% sin consultar con **AL-KOAT/NEOGARD**.
- Úsese agua para la limpieza del equipo que se use para aplicar el producto.
- Consúltese la hoja de seguridad del producto para información adicional de seguridad y análisis específico del producto.

ALMACENAMIENTO

- Deben tomarse las precauciones normales para su manejo y almacenamiento.
- **Por contener agua debe protegerse el producto contra temperaturas de congelamiento.**